


ALKORSEDUM

RENOLIT ALKORPLAN F – single ply roof



Produktinformasjon

RENOLIT ALKORPLAN F

Er en laminert takfolie av fleksibel PVC armert med polyestervev, spesialdesignet for grønne tak. I samsvar med UEATC-retningslinjene.

Anvendelse

RENOLIT ALKORPLAN F brukes som tekkemateriale i mekanisk festede taktekningsystemer til grønt tak. Takfolien sveises sammen med varmluft hvorved man i høy grad eliminerer den brannrisiko som oppstår ved andre montagesystemer hvor det brukes åpen flamme til monteringen.

Sertifikater

CE-merking:

0749-CPR / BC2-320-0295-0100-02 (EN 13956)

UV-bestendig og motstandsdyktig mot eksponering for sedum.

Sertifikat er tilgjengelig på vår hjemmeside

www.renolit.com/roofing.

PRODUKT DATA

	Testmetode	Produksjon verdier RENOLIT ALKORPLAN 1,5 mm	Enheter
Strekstyrke	EN 12311-2 (A)	≥ 1100	N/50 mm
Bruddforlengelse	EN 12311-2 (A)	≥ 16	%
Dimensjonsstabilitet (6 timer ved 80°C)	EN 1107-2	≤ 0.3	%
Kuldebestandighet	EN 495-5	≤ -30	°C
Søm rivestyrke	EN 12310-1	≥ 400	N
Rivestyrke	EN 12310-2	≥ 225	N
Lamineringsstyrke	EN 12316-2	BOJ eller ≥ 225	N/50 mm
Vanddampdiffusjonsmotstand (μ)	EN 1931	20.000	-
Motstand mot statisk perforering	EN 12730	≥ 20	kg
Brannteknisk klassifisert	EN 13501-5	B _{roof} (t2)*	-

* Se forhold

PAKNING

	Tykkelse	Bredde	Vekt	Rullelengde	Rullevekt
RENOLIT ALKORPLAN F ₃₅₀₇₆₋₄₆₂	1.5 mm	1.60 m	1.99 kg/m ²	15 lm	ca. 48 kg

Lagring

Oppbevares tørt. Rullene bør ligge parallelt i den originale emballasjen til de skal legges og ikke stables på tvers eller under press. Paller stables maksimalt 3 i høyden.

RENOLIT ALKORPLAN leveres i ruller. Hver leveranse kan inneholde opp til 10% korte ruller (minimumslengde 8 m).

Dette dokumentet erstatter og suspendere alle tidligere versjoner.

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT Nordic A/S - Naverland 31 - 2600 Glostrup - Danmark
T +45 43 64 46 33 - renolit.nordic@renolit.com



Rely on it.

R2270R0820